



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417



报告编号: 2022MG162

检 验 报 告

受检单位 深圳市佳润环保科技有限公司

样品名称 集装箱专用密封胶JY-901

委托单位 深圳市佳润环保科技有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司

国家防水与节水材料产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心



二〇二二年九月十五日

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2022MG162

共3页第1页

样品名称	集装箱专用密封胶JY-901	规格类型	310mL 9003 白色
受检单位	深圳市佳润环保科技有限公司	配合比	/
生产单位	深圳市佳润环保科技有限公司	商 标	佳润
委托单位	深圳市佳润环保科技有限公司	生产日期	2022.7.15
委托单位 地址	深圳市坪山区坪山街道和平社区启运 西路19号华瀚科技工业园厂房	批 号	/
以上信息及样品由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2022-07-26
样品状态	膏状物, 完好	检验开始 日期	2022-07-26
样品数量	3支	检验结束 日期	2022-09-15
判定依据	JT/T 811-2011《集装箱密封胶》		
检验项目及 检测依据	详见第2页。		
检 验 结 论	样品经检验, 所检项目符合JT/T 811-2011《集装箱密封胶》标准规定的CR要求。 以下空白  签发日期: 二〇二二年九月十五日		
备注	(此处空白)		

批准:

朱志远

审核:

朱晓华

主检:

沈小华

检 验 报 告

报告编号：2022MG162

共3页第2页

序号	检 验 项 目	检 测 依 据
1	外观	/
2	下垂度	GB/T 13477.6-2002《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》
3	挤出性	Q/CTCSZ/CTR074-2018（GB/T 13477.4-2002）《建筑密封材料试验方法 第4部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定》 GB/T 13477.4-2002《建筑密封材料试验方法 第4部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定》
4	表干时间	GB/T 13477.5-2002《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》
5	实干时间	JT/T 811-2011《集装箱密封胶》6.4
6	低温柔性	GB/T 13477.7-2002《建筑密封材料试验方法 第7部分：低温柔性的测定》
7	耐受温度	JT/T 811-2011《集装箱密封胶》6.6
8	剥离黏结性	GB/T 13477.18-2002《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》
9	质量损失率	Q/CTCSZ/CTR082-2018（GB/T 13477.19-2002）《建筑密封材料试验方法 第19部分：质量与体积变化的测定》 GB/T 13477.19-2002《建筑密封材料试验方法 第19部分：质量与体积变化的测定》
	本页以下空白	
备注	表干时间项目采用B法试验。	



检 验 报 告

报告编号: 2022MG162

共3页第3页

序号	检 验 项 目		指 标	检 验 结 果	单项评定
1	外观		细腻、均匀膏状物, 无气泡, 无结块, 无凝胶, 无结皮以及不易迅速均匀分散的析出物	细腻、均匀膏状物, 无气泡, 无结块, 无凝胶, 无结皮以及不易迅速均匀分散的析出物	合格
2	下垂度(50℃) mm	垂直	≤ 3	0	合格
		水平	不变形	不变形	合格
3	挤出性 mL/min	(23±2)℃	≥ 80	275	合格
4	表干时间, h		≤ 0.5	0.1	合格
5	实干时间, d		≤ 14	3.0	合格
6	低温柔性, ℃		-20	-20℃, 无开裂、分层及粘结损坏	合格
7	耐受温度, ℃		90	90℃, 试样表面无龟裂, 颜色无明显变化	合格
8	剥离黏结性	剥离强度 N/mm	≥ 1.0	1.5	合格
		黏结破坏 面积, %	≤ 20	10	合格
9	质量损失率, %		≤ 35	30	合格
	以下空白				
备注	(此处空白)				



————— 本报告结束 —————